



КНАУФ Перлфікс

Гіпсовий монтажний клей

Опис продукту

КНАУФ Перлфікс - це суха суміш заводського виготовлення на основі гіпсового в'язучого зі спеціальними домішками.

Зберігання

Мішки зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Пошкоджені та відкриті мішки щільно закрити і використовувати в першу чергу. Термін зберігання – 6 місяців від дати виготовлення.

Якість

Гіпсовий клей виробляється відповідно до ТУ У В.2.7-26.6-24577862-002:2011 і піддається постійному внутрішньозаводському контролю якості.

Властивості та додаткові переваги

- Порошкоподібна суміш, готова до замішування
- В'язуча речовина - гіпс
- Замішується без грудок
- Пастоподібна консистенція
- Висока адгезія до основи
- Висока економічність
- Швидке наростання міцності після початку тужавіння

Сфера застосування

Монтажний клей КНАУФ Перлфікс застосовується для приклеювання гіпсокартонних плит КНАУФ до звичайних будівельних основ з шорсткою гігроскопічною поверхнею.

Виконання робіт

Основа і попередня обробка

Основа має бути сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень і відшарувань. З бетонної поверхні видалити залишки опалубних мастик. Гігроскопічні (сильно поглинаючі вологу) поверхні, наприклад, силікатну і керамічну цеглу, піно- і газобетонні блоки обробити ґрунтовкою КНАУФ Грундірімттель (розбавити водою у співвідношенні 1:3) або КНАУФ Хафтгрунд (залежно від вбирної здатності поверхні розбавити водою в співвідношенні макс.1:1). Гладкі щільні поверхні, наприклад, бетон обробити ґрунтовкою КНАУФ Бетоконтакт. Розмітити на стіні положення країв плит для точного розподілення порцій КНАУФ Перлфікс.

Температура / мікроклімат при обробці

Температура повітря в приміщенні і оброблюваної основи має бути не нижче +10 °С.

Час обробки

Час обробки від моменту замішування суміші до початку тужавіння становить прибл. 30 хвилин залежно от властивостей основи. Брудні ємності та інструменти зменшують час обробки.

Приклеювання, вирівнювання та додаткова корекція положення плит мають бути закінчені до початку тужавіння клейового розчину.

Замішування

Засипати КНАУФ Перлфікс у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 кг сухої суміші на 0,63-0,7 л води або 30 кг сухої суміші на 18,9-21 л води. Через 2-3 хвилини перемішати за допомогою будівельного міксера на малих обертах без додавання інших речовин/матеріалів до однорідної пластичної консистенції. Брудні ємності та інструменти зменшують час використання розчинової суміші.

Обробка

Розподіл порцій КНАУФ Перлфікс

Якщо основа нерівна (нерівності до 20 мм), слід нанести розчин КНАУФ Перлфікс порціями з кроком приблизно 35 см.

Якщо основа дуже нерівна (нерівності > 20 мм), приклейте смуги плит шириною приблизно 100 мм відповідно до габаритів плит сухої штукатурки гіпсовим клеєм КНАУФ Перлфікс, а потім приклейте плити розчином КНАУФ Фугенфюллер в тонку розчинову постіль на смуги плит.

Монтаж плит

Притиснути плиту до основи, вирівняти в проектному положенні і постукаєти по ній правилом для прикріплення до основи. Приклеювання, вирівнювання і додаткова корекція положення плит мають бути закінчені до початку тужавіння клейового розчину. Мінімальна товщина шару порцій КНАУФ Перлфікс після вирівнювання плит має становити 5 мм.

Зверніть особливу увагу

КНАУФ Перлфікс не можна змішувати з іншими матеріалами, оскільки це може призвести до значної зміни його властивостей. Ємності, інструменти та обладнання після використання вимити водою.

Додаткові вказівки

Цей технічний лист дає рекомендації щодо виконання робіт, але не може замінити кваліфікацію виконавця. При виконанні робіт поряд з цими рекомендаціями необхідно дотримуватись вимог до будівельних робіт. Виробник гарантує якість виробу, але це не впливає на спосіб та умови його застосування. За наявності сумнівів необхідно здійснити пробне нанесення.

Витрата

Найменування	Витрата
КНАУФ Перлфікс	прибл. 5 кг/м ²

Зазначенні дані є приблизними і можуть змінюватися в залежності від типу основи.

Точну витрату слід визначати на об'єкті.

Програма поставки

Найменування	Одиниця упаковки	Упаковка	Артикул	EAN
КНАУФ Перлфікс	30 кг	40 мішків/піддон	00003110	4820076450013
	15 кг	80 мішків/піддон	00230464	4820076450266

ТОВ „КНАУФ ГІПС КИЇВ“

Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8

Тел.: (044) 277-9924, 277-9900

Факс: (044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

▶ Одеса (048) 7385427

▶ Львів (067) 3427169

▶ Івано-Франківськ (0342) 502608

▶ Дніпро (067) 5021707

▶ Харків (067) 2434050

Конструктивні статичні та будівельно-фізичні властивості систем КНАУФ можуть досягатися лише при використанні винятково матеріалів КНАУФ або рекомендованої компанією КНАУФ продукції.