

K491.ua



Технічний лист

2016

KNAUF SHEETROCK SuperFinish

Готова до застосування шпаклювальна маса

Опис продукту

KNAUF SHEETROCK SuperFinish – готова шпаклювальна суміш на основі доломіта та вінілового в'язучого, зі спеціальними добавками, що поліпшують властивості шпаклівки.

Шпаклювальна маса KNAUF SHEETROCK SuperFinish відповідає вимогам EN 13963 та придатна для використання в житловому, цивільному та промислового будівництва.

Зберігання

Захищати від морозу, впливу високих температур і прямих сонячних променів.

Термін зберігання 12 місяців.

Якість

Згідно з вимогами EN 13963 проведено типове випробування продукту, а також забезпечений постійний контроль за процесом його виробництва.

Упаковка

28 кг (прибл. 17 л)

арт. Nr. 503037

Галузь застосування

Шпаклівка призначена для створення ідеально гладких та рівних поверхонь у внутрішніх приміщеннях. Її можна наносити вручну або механізованим способом.

Готова шпаклівка KNAUF SHEETROCK SuperFinish може застосовуватися:

- для нанесення в якості тонкошарової шпаклівки на:

- мінеральні будівельні основи: стабільну гіпсову, вапняну, цементно-вапняну штукатурку, бетонні поверхні, вапняну штукатурку, ніздрюватий бетон;

- чисті та міцні декоративні штукатурки, лаковані, пофарбовані поверхні або поверхні, обклеєні скловолокнистими шпалерами та ін.;

- гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити;

- для подальшого шпаклювання стиків гіпсокартонних плит, попередньо заповнених шпаклівками KNAUF Уніфлотт або KNAUF Фугенфюллер.

Властивості

- Готова до використання шпаклювальна маса з однорідною консистенцією
- Легко наноситься та обробляється
- Легко шліфується
- Має хорошу адгезію
- Забезпечує поверхню, ідеально придатну для подальших оздоблювальних робіт

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, міцною, чистою, вільною від пилу та часток, що відшаровуються, залишки паперу або клею слід видалити. Значні нерівності поверхні необхідно заповнити шпаклівкою KNAUF Уніфлотт або KNAUF Фугенфюллер.

Ґрунтування

Сильно вбираючі або нестабільні основи слід попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KNAUF Тіфенгрунд.

Нанесення

Готову шпаклювальну масу KNAUF SHEETROCK SuperFinish після перемішування можна використовувати безпосередньо з відра. Масу за потреби можна розбавити водою з розрахунку не більше 250 г води на 20 л матеріалу.

Після кожного додавання води масу необхідно ретельно перемішати та перевірити її придатність до роботи.

Користуватися тільки чистими інструментами та емностями.

Порядок роботи

Нанести шпаклювальну масу на оброблювану поверхню шаром товщиною до 2 мм. Наступний шар наносити тільки після висихання попереднього.

Сушу поверхню шліфувати наждачним папером фракції № 180–240 не пізніше, ніж через 3–4 дні після нанесення. Слід враховувати, що час висихання матеріалу залежить від температури і вологості повітря в приміщенні.

Після висихання поверхню можна обробити ґрунтовкою KNAUF Тіфенгрунд.

Підготовлену таким чином поверхню можна фарбувати.

Технічні дані

Витрата матеріалу

Для подальшого шпаклювання стиків плит KNAUF

прибл. 0,125 кг/м

Для шпаклювання поверхні

прибл. 1,5 кг/мм²

Щільність матеріалу

1,65 кг/л (1 л = 1,65 кг)

Температура / клімат

Під час шпаклювання, а також до повного висихання матеріалу температура оброблюваної поверхні та повітря в приміщенні повинна бути не нижче +10 °С.

Час висихання

Після висихання готова шпаклювальна маса KNAUF SHEETROCK SuperFinish стає твердою та міцною.

Час висихання залежить від поглинальної здатності поверхні, температури та відносної вологості повітря в приміщенні.

При тонкошаровому шпаклюванні („0 мм“) час висихання становить прибл. 3-4 години.

Час висихання шару завтовшки 2 мм становить прибл. 24 години.

Додаткові вказівки

Шпаклювальну масу KNAUF SHEETROCK SuperFinish не можна змішувати з іншими матеріалами.

Шпаклювання обшивок з гіпсокартонних або гіпсоволокнистих плит можна починати лише при відсутності будь-яких змін довжини плит KNAUF, наприклад, внаслідок коливань температури та вологості.

Якщо планується улаштування стяжки або наливної (гіпсової, цементної) підлоги, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити можна шпаклювати тільки після улаштування наливної підлоги.

Відразу після закінчення роботи інструменти та емності необхідно промити водою.

При потрапленні матеріалу в очі – рясно промити їх проточною водою та звернутись до лікаря.

Даний технічний лист дає рекомендації щодо виконання робіт, але не може замінити кваліфікацію виконавця. При виконанні робіт поряд з цими рекомендаціями необхідно дотримуватись вимог до будівельних робіт. Виробник гарантує якість виробу, але це не впливає на спосіб та умови його застосування. При наявності сумнівів необхідно провести пробне нанесення.

ТОВ „KNAUF ГІПС КИЇВ“

Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8

Тел.: (044) 277-9924, 277-9900

Факс: (044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

Одеса (048) 7385427

Львів (067) 3427169

Івано-Франківськ (0342) 502608

Дніпро (067) 5021707

Харків (067) 2434050

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем KNAUF можуть досягатися лише за умов використання винятково матеріалів KNAUF або рекомендованої компанією KNAUF продукції.

Компанія залишає за собою право на технічні зміни. Силу має тільки останнє видання. Наша гарантія поширюється тільки на бездоганну якість наших матеріалів. Всі розрахунки витрат і кількості матеріалів, що постачаються, ґрунтуються на емпіричних даних, які не можна просто переносити на умови, що відрізняються. Всі права збережені. Поправки, передрукування та фотокопіювання, в тому числі часткове, можливі тільки з попереднього дозволу компанії Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ілхофен.